

24.6.2019

Suolasumutesti

Testaamme tuotteidemme suolankesto-ominaisuudet vaativassa suolasumutestissä varmistaaksemme tuotteillemme mahdollisimman pitkän käyttöiän.

Testin kesto: 2 316 tuntia

Sumun suolapitoisuus: 5%

Lämpötila kammiossa: 35 astetta

Tuotteet testissä:



Pollari KZN



Venerengas 12mm KZN



Vemo 16mm



Harjateräs 12mm, toinen pää maalattu Wurthin sinkkisprayllä



Sakkeli vakio



Sakkeli Haklift malli



Uimaportaan askelmien pultit




Logokyltti



Kompassiruusu



16mm KZN pultti ja sähkösinkitty mutteri



Naulalevy painekyllästetyssä puussa



16mm kettinki sinkillä



16mm kettinki

Loppuraportti:

- KZN-tuotteet kestivät suolasumutestissä erinomaisesti
- Sähkösinkityksellä ei ole juuri merkitystä suojaavana pinnoitteena
- Ruostumattomissa / haponkestävissä osissa lievää punertumaa johtuen työmenetelmistä / työkalujen kosketuksesta.
- Naulalevyn KZN-pinnoite liian ohut